

Descrizione

RESY EPOX AS è una resina epossidica bicomponente, esente da solventi, utilizzabile su superfici ad inglobamento. Produce un film spesso fino a 10 cm., molto resistente e lucidissimo, con un valore GLOSS 99. Può essere utilizzato per rivestire trattamenti colorati con RESYEPOX. Va utilizzato miscelato con apposito catalizzatore al 60% (100 parti di RESY EPOX AS + 60 parti di catalizzatore).

Modalità D' uso

Pulire le superfici in profondità, avendo cura di liberare la porosità. Stendere la prima mano con rullo, spatola dentata, pennello o per colata. Lasciare asciugare almeno 4/5 ore tra una mano e l' altra. Il consumo indicativo è di circa 400 gr./mq. per strato. Miscelare con l' apposito indurente ragione di **60 gr.** di catalizzatore ogni **100 gr.** di prodotto base. Si consigliano almeno due strati. Il prodotto preparato con catalizzatore va utilizzato in 40 minuti circa. Tempi di asciugatura 24 ore. Calpestabile dopo 36 ore. Essiccazione completa dopo 6/7 giorni.

Dati tecnici

Odore: inodore

Aspetto superficiale: Perfettamente disteso

Brillantezza ISO2813: 99 GLOSS *-2

Peso Specifico UNI8910: 1.000 *- 2

Residuo secco: 100%

Punto di infiammabilità: > 140 C

Avvertenze

Resa teorica a basso spessore: circa 400 gr/per strato, minimo due strati

Resa alto spessore (circa 2/3 mm. : 1,5 – 2,2 Kg/mq)



La classificazione ambientale si riferisce al prodotto puro in casi di elevati versamenti nell' ambiente

Prodotto soggetto a Normativa ADR: **UN 3082 Classe 9 GI III**

Prima dell' utilizzo leggere attentamente la scheda di sicurezza